

DiffuPOR – Feuchtmauerputz

Instrukcja mieszania i obróbki

Kolejność dodawania materiałów:

1. Czysta woda (ilość wody należy dostosować do wilgotności własnej piasku, która przy rozpoczęciu mieszania powinna być równa wilgotności gruntu)
2. Piasek płukany (wielkość ziaren od 2-4mm)
3. 1 worek koncentratu
4. Cement (CEM I/II 32,5 R / 42,5)

Czas mieszania (przy zastosowaniu mieszarki bębnowej o pojemności min. 130l) wynosi 12-15 minut po dodaniu wszystkich składników. Czas ten zależy od liczby obrotów na minutę. W razie konieczności dodawać resztę wody w małych ilościach, gdyż w czasie mieszania zaprawa gęstnieje.

Nie można przemieszać!

ZAPRAWA PRZYCZEPNA / TYNK OBRZUTKOWY:

- Około 5-10 litrów wody
- 50 litrów piasku
- 1 worek koncentratu
- 1 worek (25kg) cementu
- Po upływie połowy czasu mieszania dodać resztę wody do uzyskania konsystencji obrzutowej

ZAPRAWA WARSTWOWA TYNKARSKA / TYNK GRUBOZIARNISTY:

- Około 5-10 litrów wody
- 50 litrów piasku
- 1 worek koncentratu
- 1 worek (25kg) cementu
- W razie potrzeby dodawać resztę wody w małych ilościach

TYNK DROBNOZIARNISTY (DiffuPOR Feinputz lub DiffuPOR Alternativ)

- Na 100kg Feinputz na bazie cementowej lub wapienno-cementowej 1 worek koncentratu (200g)

PRODUCENT:

EGH Bautenschutz, A-4040 Linz, Austria